



«Утверждаю»



Директор ООО «Мосанка»

Д.И.Атмаджиди

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
на погонажные изделия.**

**Порода:** лиственница

**Сорт:** «Экстра», «Прима», «А», «АВ», «С»

**Наименование продукции:** Доска пола.

**Размер:** - длина – 2000,2500 и 3000мм;

- ширина – 70, 90, 110, 140, 165мм;

- толщина – 14-40мм.

**Страна- производитель:** Россия.

Продукция соответствует ГОСТ 8242-88.

Продукция высушена в лесосушильных камерах до 10 % конечной влажности с допуском  $\pm 2$  % мягким режимом сушки в течении 4-6 суток в зависимости от породы древесины и условий окружающей среды (рабочая температура в лесосушильных камерах 60-70<sup>0</sup>С.

Контроль влажности производится немецким контактным влагомером testo 606-2.



**ДОСКА ПОЛА ХВОЙНЫХ ПОРОД**

№	Наименование	Диаметр, мм	СОРТ				
			Экстра	Прима	А	АВ	С
1	Сучки здоровые		нет	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
2	Сучки мёртвые	до 5мм	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
		5-10мм	до 1шт. на 3,0 м.пг.	до 1шт. на 1,0 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
		10-25 мм	нет	до 1шт. на 3,0 м.пг.	до 1шт. на 1,0 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются
		от 25 мм	нет	нет	до 1шт. на 3,0 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются
3	Сучки выпавшие	до 5 мм	до 1шт. на 3,0 м.пг.	до 1шт. на 3,0 м.пг.	до 1шт. на 1 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются
		5-10 мм	нет	нет	до 1шт. на 3,0 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются
		10-25 мм	нет	нет	нет	до 1шт. на 1 м.пг.	не ограничиваются
		от 25 мм	нет	нет	нет	до 1шт. на 3 м.пг.	не ограничиваются
4	Трещины несквозные	шириной до 1 мм	до 1/6 длины изделия	до 1/6 длины изделия	до 1/3 длины изделия	не ограничиваются	не ограничиваются
		шириной от 1 мм	нет	нет	до 1/6 длины изделия	до 1/3 длины изделия	не ограничиваются
5	Трещины сквозные		нет	нет	нет	до 1/6 длины изделия	до 1/3 длины изделия

6	Побурение (разводы)	до 5 % площади	до 10 % площади	до 20 % площади	до 50 % площади	не ограничиваются
7	Грибные и химические окраски	нет	до 5 % площади	до 10 % площади	до 20 % площади	до 50 % площади
8	Червоточины	нет	нет	до 1 шт. на 3 м.пг.	до 1 шт. на 1 м.пг.	до 1 шт. на 1 м.пг.
9	Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина и другие дефекты обработки	допускаются глубиной до 1 мм длиной до 20 мм	допускаются глубиной до 3 мм длиной до 20 мм	допускаются глубиной до 6 мм длиной до 50 мм	допускаются глубиной до 6 мм длиной до 100 мм	не ограничиваются
10	Гнили, прорость, рак, пасынок	нет	нет	нет	до 1/6 длины изделия	до 1/3 длины изделия
11	Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
12	Тупой обзол с нелицевой стороны	допускается до паза, гребня или четверти	допускается до паза, гребня или четверти	допускается до паза, гребня или четверти	допускается до паза, гребня или четверти	не ограничиваются
13	Все пороки древесины и обработки на одном из концов изделий длиной до 100 мм	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
14	Бахрома после обработки	допускается глубиной до 0,5 мм	допускается глубиной до 0,5 мм	допускается глубиной до 1 мм	не ограничиваются	не ограничиваются
15	Допускается процент пересортицы в партии, %	2	4	4	10	10

**Примечание:**

1. В высоких сортах допускаются незначительные сучки выпавшие, прочие дефекты обработки по кромкам изделий, так чтобы при их стыковке не образовывалось сквозных отверстий.

Директор по производству



Х.С. Муратиди

Начальник смены



Н.П. Темир