



«Утверждаю»



Директор ООО «Мосанка»

Д.И.Атмаджиди

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА на погонажные изделия.

**Порода:** лиственница

**Сорт:** «Экстра», «Прима», «А», «АВ», «С»

**Наименование продукции:** Террасная доска.

**Размер:** - длина – 2000,2500 и 3000мм;

- ширина – 70, 90, 110, 140, 165мм;

- толщина – 14-40мм.

**Страна- производитель:** Россия.

Продукция соответствует ГОСТ 8242-88.

Продукция высушена в лесосушильных камерах до 10 % конечной влажности с допуском  $\pm 2$  % мягким режимом сушки в течении 4-6 суток в зависимости от породы древесины и условий окружающей среды (рабочая температура в лесосушильных камерах 60-70<sup>0</sup>С.

Контроль влажности производится немецким контактным влагомером testo 606-2.

### ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ХВОЙНЫХ ПОРОД

№	Наименование	Диаметр, мм	СОРТ				
			Экстра	Прима	А	АВ	С
1	Сучки здоровые		нет	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
2	Сучки мёртвые	до 5 мм	до 1 шт. на 1 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
		5-20 мм	нет	до 1 шт. на 3 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
		от 20 мм	нет	нет	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
3	Сучки выпавшие	до 10 мм	нет	нет	до 1 шт. на 3 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются
		10-20 мм	нет	нет	нет	до 1 шт. на 1 м.пг.	не ограничиваются
		от 20 мм	нет	нет	нет	до 1 шт. на 3 м.пг.	не ограничиваются
4	Смоляные кармашки	до 20 мм	до 1 шт. на 1 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
		от 20 мм	до 1 шт. на 3 м.пг.	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
5	Трещины несквозные	до 1 мм	до 1/6 длины изделия	до 1/3 длины изделия	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
		шириной от 1 мм	нет	нет	до 1/6 длины изделия	не ограничиваются	не ограничиваются
6	Трещины сквозные		нет	нет	до 1/6 длины изделия	до 1/3 длины изделия	не ограничиваются

7	Грибные и химические окраски	нет	нет	нет	не ограничиваются	не ограничиваются
8	Червоточины	нет	нет	до 1шт. на 3 м.пг.	до 1шт. на 1 м.пг.	не ограничиваются
9	Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задира, выщербина и другие дефекты обработки	допускаются глубиной до 1 мм длиной до 10 мм	допускаются глубиной до 3 мм длиной до 10 мм	допускаются глубиной до 6 мм длиной до 100 мм	не ограничиваются	не ограничиваются
10	Гнили, прорость, рак, пасынок	нет	нет	нет	до 1/3 длины изделия	до 2/3 длины изделия
11	Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
12	Тупой обзол с нелицевой стороны	допускается до паза, гребня или четверти	допускается до паза, гребня или четверти	допускается до паза, гребня или четверти	не ограничиваются	не ограничиваются
13	Все пороки древесины и обработки на одном из концов изделий длиной до 100 мм	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются	не ограничиваются
14	Бахрома после обработки	допускаются глубиной до 0,5 мм	допускаются глубиной до 0,5 мм	допускаются глубиной до 1 мм	не ограничиваются	не ограничиваются
15	Допускается процент брака в партии, %	2	2	4	10	10

**Примечание:**

1. В высоких сортах допускаются незначительные сучки выпавшие, прочие дефекты обработки по кромкам изделий так, чтобы при их стыковке не образовывалось сквозных отверстий.
2. Характерное отличие 3 сорта от 4 сорта: 2 метра нормальные, 1 метр на выкид.

Директор по производству



Х.С. Муратиди

Начальник смены



Н.П. Темир